

# AGREGADO **BASE HIDRÁULICA 20 MM**

Este agregado es producto de la extracción de banco, triturado y cribado. Se produce en la cantera de Monterrey. **Litología: Caliza.**



## USOS

- Te recomendamos la **BASE HIDRÁULICA 20 MM** en la mejora de caminos, vialidades secundarias como calles de fraccionamientos privados, construcción de carreteras de tránsito ligero (capas que conforman la sección estructural de un pavimento) y plataformas.
- Satisface las necesidades de resistencia para utilizarla en pavimentos y la industria de la construcción en general.

## VENTAJAS

- Aporta mejor apariencia, uniformidad de color y textura.
- Otorga durabilidad a las superficies de rodamiento, bajo correctas técnicas de colocación.
- Mantiene granulometría uniforme respecto a la normativa y/o solicitud del cliente.
- Ayuda en el desarrollo de resistencia y aporta suficiente apoyo a las capas superiores de una sección estructural de pavimento.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<i>Litología</i>		<i>Caliza</i>
Cantera		Monterrey
<i>Propiedades físicas</i>	<i>Norma</i>	<i>Características</i>
Contenido de humedad óptima	M-MMP-01-09-03	5.0 – 9.0%
Masa volumétrica seca máxima	M-MMP-01-09-03	2000 – 2500 kg/m <sup>3</sup>
CBR	M-MMP-1-11/13	80 – 100%
Equivalente de arena	NMX-C-416	> 40%
Abrasión	NMX-C-196	< 40%

## ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO TÍPICO

Litología	Caliza
Cantera	Monterrey
ID Criba	Porcentaje que pasa
	Mínimo - Máximo
2"	85 – 100
1 1/2"	75 – 100
1"	62 – 100
3/4"	54 – 100
3/8"	40 – 100
Número 4	30 – 80
Número 10	21 – 60
Número 20	13 – 44
Número 40	8 – 31
Número 60	5 – 23
Número 100	3 – 17
Número 200	0 – 10



*La materia prima y los productos manufacturados son sometidos a un estricto control de calidad. Debido al continuo desarrollo y mejora de nuestros productos, podrían sufrir modificaciones.*

*Los textos de esta publicación son de total propiedad de CEMEX México. Las imágenes son utilizadas como referencia para el uso de este producto, su autoría u origen podría ser desconocida. No está permitida la reproducción de parte alguna de este documento o transmisión por ningún medio, ya sea mecánico o electrónico, incluida su fotocopia, difusión o distribución de información sin el permiso expreso y por escrito de CEMEX México. Todos los Derechos Reservados 2020. Última revisión: Septiembre del 2020.*