MEMBRANA DE CURADO

Solución acuosa a base de parafinas emulsionadas de color blanco y libre de solventes. Adecuada para la aplicación por aspersión superficial al concreto o mortero en estado fresco, para evitar la pérdida de agua por evaporación y favorecer el curado del elemento.

USOS

Te recomendamos la aplicación de este producto sobre elementos de concreto hidráulico recién colado, posterior a la evaporación del agua producto de la exudación.

La película que forma la **MEMBRANA DE CURADO CEMEX**, evita la pérdida acelerada de humedad permitiendo una hidratación completa del cemento y un curado eficiente en la superficie.

VENTAJAS

- Reduce el índice de evaporación de agua.
- Disminuye la aparición de fisuras plásticas en el concreto, producto de la pérdida de humedad.
- Aminora costos y minimiza tiempos durante el proceso constructivo debido a que se aplica solamente una vez.
- Facilita el proceso de aplicación debido a que el área tratada adquiere una pigmentación de color blanco, lo que permite identificar fácilmente el área cubierta.
- Promueve la resistencia del concreto debido a que garantiza un buen curado de los elementos.
- Es un producto listo para aplicar, no requiere ningún elemento adicional.
- No es tóxico, ni contiene solventes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Aspecto: Líquido blanco
- Densidad: 0.980 g/cm^3

MODO DE EMPLEO

- Agita antes de usar.
- Aplica cubriendo totalmente la zona, tan pronto desaparezca el agua producto de la exudación del concreto.
- Utiliza un aspersor manual o automático para aplicarlo sobre la superficie del concreto o mortero.
- Puedes aplicarlo también con brocha o rodillo, solamente que en este caso la superficie quedará rayada producto de las cerdas de la brocha y el rendimiento del producto se verá disminuido.
- La dosificación que te recomendamos al aplicar la **MEMBRANA DE CURADO CEMEX** mediante aspersión es de 5 m^2 por litro.
- El rendimiento al colocar el producto con brocha o rodillo varía de 4 m^2 a 5 m^2 por litro.

ALMACENAMIENTO

- La vida útil del producto es de 12 meses a partir de la fecha de elaboración.
- Mantén el producto en un contenedor muy bien cerrado.
- Protege el producto de temperaturas extremas, te recomendamos almacenar en temperatura entre 5 °C y 30 °C.

PRESENTACIÓN

- 19 litros
- 200 litros
- 1,000 litros
- A granel

SEGURIDAD

La **MEMBRANA DE CURADO CEMEX** no contiene materiales peligrosos y/o tóxicos, y está libre de regulaciones para su transporte, sin embargo, por precaución deberás aplicar las medidas estándar de manipulación de productos químicos durante su manejo.

En caso de contacto con la piel y ojos, debes lavar con abundante agua la zona afectada. Para mayor información del producto consulta la *Hoja de Datos de Seguridad.*

La materia prima y los productos manufacturados son sometidos a un estricto control de calidad. Debido al continuo desarrollo y mejora de nuestros productos, podrían sufrir modificaciones. Todos los Derechos Reservados 2020. Última revisión: Enero de 2020.

CEMEX S.A.B. de C.V.
Planta de Aditivos, Barrio de Boxfi S/N, Col. Tolteca, C.P. 42980, Atotonilco de Tula, Hidalgo, México.
Centro de Servicio CEMEX 01 800 36 23 639